



SPORTGOLV
SPECIALISTEN



Bronze line



Pulastic Classic 70 Eco

Ett mångsidigt sportgolv som ger god komfort och säkerhet vid träning och tävling, kombinerat med mycket god beständighet mot mekanisk belastning.

Nominell tjocklek
Karaktär

7 mm
Punkt-Elastiskt

System Data Blad
Upplaga 10-08-2012
Identification Nr.:
SDS/E/C7/1208
Classic 70 Eco



Descol sports surfaces P.O. Box 420, 7400 AK Deventer, The Netherlands
Tel: +31 570 620744, Fax: +31 570 628553,
Internet: www.descol.nl e-mail: export@descol.nl



Pulastic Classic 70 Eco

Skarvfritt punkt-elastisk sportgolv för mångsidigt användande i gymnastik och sporthallar.

Produkt Beskrivning

Pulastic Classic 70 Eco är ett punkt-elastiskt mångfunktionellt sportgolv med enastående komfort egenskaper väl passande för träning och tävling, kombinerat med mycket god beständighet mot mekanisk belastning.

Pulastic Classic 70 Eco är godkänd av F.I.V.B. (International Volleyball Federation), F.I.B.A. (Internationella Basketbollförbundet) och I.H.F. (International Handball Federation).

Pulastic Classic 70 Eco är tillverkad enligt ISO 9001 för kvalitetskontroll och ISO 14001 för miljö.

Användningsområde

- ▲ Inomhus
- ▲ Träning och tävling inom alla internationella bollsporter.
- ▲ Skolgymnastik
- ▲ Kulturella evenemang, skolarrangemang, mässor och andra icke-atletiska aktiviteter

Egenskaper / Fördelar

- ▲ Enestående fjädring för komfort och förebyggande av skador
- ▲ Skarvfritt, porfritt och slät yta. Enkelt att reparera och / eller renovera
- ▲ Hållbart genom hög halt av återvunna och förnybara råvaror i kombination med bestående kvalitet genom enastående mekanisk hållfasthet och slitstyrka
- ▲ Vattenbaserad TopCoat ger ingen lukt under installationen och perfekt inomhusklima vid användning av ytan
- ▲ Mycket god mekanisk hållfasthet och slitstyrka för lägsta livscykelkostnad och maximal utnyttjande av investeringen
- ▲ Perfekt bollstuds
- ▲ Brett urval av kulörer med enastående kulörbeständighet
- ▲ Reflexfri / matt yta gör att linjemarkeringane syns tydligt
- ▲ Används på betong underkonstruktion
- ▲ Begränsad bygghöjd

Produkt Data

Kulörer 16 Klassiska standardkulörer och 16 Designkulörer enligt färgkartan.

Tekniska Data	Nominell tjocklek		7 mm
		Stötupptagning	28 %
	Vertikal Deformation	0,8 mm	EN 14809
	Friktion (torr)	98	EN 13036-4
	Friktion (fuktigt)	0,3	Leroux
	Bollstuds	98 %	EN 12235
	Glans	3 %	EN 2813
	Motstånd Rullande last	≥ 1500 N	EN 1569
	Slaghållfasthet	≥ 800 gr @ 10°C	EN 1517
	Motståndskraft mot intryckningar	0,35 mm @ 5 min	EN 1516
		0,15 mm @ 24 hrs	EN 1516
	Slitagemotstånd	150 mg	EN ISO 5470
	Brandklass	B _{fl} -S ₁	EN 13501-1

Tekniska data / V.O.C. innehåll - massan Lösningsmedelsfri

Komponenter V.O.C. innehåll - ytan Lösningsmedelsfri

Massa-lageret	Fritt från lösningsmedel och tungmetaller	
Brottöjning - struktur	200 %	DIN 53455
Draghållfasthet - struktur	10 N/mm ²	DIN 53455
Rivstyrka - struktur	25 N/mm	DIN 53515

Installations Förhållanden / Begränsningar

Installationen skall utföras enligt tillverkarens anvisningar med av denna utbildad installatör.

Undergolvet skall motsvara tillverkare dokument "krav före installation av en Pulastic sportgolv".

Rengöring / underhåll

Instruktionerna för förbehandling och rengöring motsvarande tillverkare dokument "tas i bruk och allmänna tips underhåll för din Pulastic sportgolv" ska utföras för att främja hygien och säkerställa att golvet behåller sin matt utseende och korrekt grepp / glideegenskaper. Detta ökar säkerheten och förbättrar Sport Performance.

Värderingsgrund

Alla tekniska data som anges i detta System Data Blad är baserade på lab.testar. Uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

Rättsliga förbehåll

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Descol produkter , ges i god tro baserat på Descol nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras , hanteras och används under normala förhållanden i enlighet med Descol rekommendationer. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål , ej heller något ansvar för något rättsligt förhållande som helst , kan vara varken härledas från denna information , eller från några skriftliga rekommendationer, eller av någon annan rådgivning som erbjuds . Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för avsedd applikation och syfte . Descol förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna på sina produkter . De äganderättsförhållanden för tredje part måste följas . Alla order accepteras under förutsättning att våra allmänna försäljnings -och leverans . Användaren skall alltid använda den senaste utgåvan av den aktuella produktdatablad för den berörda produkten , kopior av dessa kommer att levereras på begäran .

CE Märkning

Den europeiska standarden EN 14904 "Sportbeläggningar - Inomhus ytor för multi-sport användningar" anger krav för inomhus multi-sport ytor.

Skarvfria polyuretan golvsystem faller under denna beskrivning. De måste vara CE-märkta enligt bilaga ZA.3, figur ZA.1 och uppfylla kraven i den givna mandat direktivet om byggprodukter (89/106).



Descol sports surfaces
 Duurstedeweg 7 / P.O. Box 420
 7418 CK / 7400 AK – Deventer, The Netherlands

Tel: +31 570 620744, Fax: +31 570 628553

EN 14904

Pulastic Classic 70 Eco Skarvfritt polyuretan golv, för användning i gymnastik- och multi-sporthallar.

Brandklass: Class Bfl-S1 (EN 13501-1)

Friktion: 98 (EN 13036-4)

Stötupptagning: 28% (EN 14808)

Formaldehyde emission: Class E1

